

ГИПСОВО ЛЕПИЛО
ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОСКОСТИ ОТ ГИПСОКАРТОН И ГИПСФАЗЕР
EN 12860

СЪСТАВ И СВОЙСТВА:

Суха смес на база гипс, минерални пълнители и полимерни добавки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

За лепене на плоскости от гипсокартон, гипсофазер към тухлени,газобетонни,бетонови стени с или без мазилки, шпакловки.За лепене на гипсови орнаменти, профили и корнизи. За груби ремонтни работи по стени и тавани. За фагопълнител.

ОСНОВА:

Основата за залепване на плоскостите от гипсокартон трябва да бъде здрава, суха, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При наличие на напукани, подкожущени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват и отстраняват. При порьозни и по-слаби основи е желателно основата да бъде грундирана с вододисперсен проникващ грунд “Билмат”.

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса,гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид	прахообразна сива смес
2	Ситност на смилане – остатък в/у сито 0,4 мм	% ≤ 10
3	Време на свързване , начало	h ≥ 20
4	Якост на сцепление при опън към основа бетон	N/mm ² ≥ 0,4

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 20 кг. хартиени торби, 50 торби/1000 кг. на палет

Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца

Разходна норма: средно 4 - 5 кг/м²,

Технически данни: установени при базови температурно-влажностни показатели +20 С/60 % относителна влажност на въздуха

Необходимо количество вода: ~0,5/кг.

Време за ползване: ~ 25 мин

Време за корекции: ~ 5 мин.

Макс.дебелина на слоя: 5 до 20 мм.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:

Препоръчителни инструменти: За работа с “Гипсово лепило” са необходими: електрическа или ръчна бъркалка, метла или твърда четка, мастар, нивел, съдове за смесване.

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Приготвяне на сместа: Към необходимото количество вода се добавя суха смес в съотношение 1:2(вода0,500кг.:1кг.суха смес) до получаване на смес с необходимата гъстота,

Полагане

Полага се на топки по залепващата повърхност през разстояние от 25- 30 см .Изправя се към стената и с умерен натиск се притиска . Подравнява се с мастара и нивел.

При големи неравности да се подравни предварително стената или се използват ивици от картон и лепило до необходимата равнина.

Да не се използват дебелини на лепилен слой над 20 мм.

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването и втвърдяването на състава!
- Да не се добавят други материали!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.