

БЕТОНКРЕТ 5/20**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Суха смес на база сив цимент, минерални пълнители с различен зърнометричен състав и полимерни добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

За ремонт на тавани, бетонови стени и повърхности, циментопясъчни и други повърхности. Може да остане като крайно покритие или да бъде боядисано. Предлага се в две зърнометрии в зависимост от необходимото приложение – до 5мм и до 20мм.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е предназначен за: ремонт и възстановяване на геометричните размери и повърхността на бетонни и соманени елементи, циментови замазки и мазилки в конструкции на сгради.

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 25 кг. хартиени торби, 40 торби/1000 кг. на палет

Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца

Разходна норма: средно до 5 мм 2,5 – 3,0 кг/м²
до 20мм 10 – 15кг/м²

Технически данни: установени при базови температурно-влажностни показатели +20 С/60 % относителна влажност на въздуха

Необходимо количество вода: ~0,27л/кг.

Макс. престой в/у стената: ~ 30 мин.

Време за отлежаване: няма

Време за ползване: ~ 5 часа

Време за корекции: ~ 15 мин.

Макс. дебелина на слоя: 5 до 20 мм.

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид	Суха смес на база сив цимент
2	Плътност в сухо състояние на втвърден разтвор g/m ³	1600/ 1900
3	Яркост на натиск N/mm ²	CS II
4	Яркост на сцепление при опън с бетон N/mm ²	≥ 0,5
5	Капилярна водопопиваемост след 24 часа kg/ m ² h ^{0,5}	≤ 0,3

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:

Препоръчителни инструменти:

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Предварителна подготовка:

Приготвяне на сместа:

В чист съд се разбърква хомогенна, без наличие на топки смес посредством бавнооборотна бъркалка/време за бъркане ~3 - 5 мин.

Съотношение:

~ 7 л. вода на 25 кг.

Полагане:

Контактна повърхност/покриваемост:

Последваща обработка:

До около 48 часа след полагане на покритието да се пази от механично натоварване.

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването и втвърдяването на състава!
- Да не се добавят други материали!
- Основата и покритието да не се мокрят предварително!
- При получаването на „ципа“ в/у нанесения лепилен материал, да не се полага покритието, а лепилния състав да се отстрани!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.