

ГИПСОВА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС
EN 13279-1**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Суха смес на база гипс, минерални пълнители и полимерни добавки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За шпакловане на тавани, бетонови, цименто – пясъчни , вароциментови, гипсови, гипсо – фазерни и други повърхности в сухи помещения. Може да остане като крайно покритие или да бъде боядисано.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид	прахообразна сива смес
2	Насипна плътност g/cm ³	1,48 ±0,03
3	Ситност на смилане – остатък в/у сито 0,4 мм %	≤ 5
4	Време на свързване , начало h	≥ 45
5	Якост на сцепление при опън към основа бетон N/mm ²	≥ 0,4
6	Якост на натиск N/mm ²	≥ 3,5
7	Пукнатинуустойчивост	Без пукнатини

СЪХРАНЕНИЕ:

На сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО:

Собствена система за непрекъснат производствен контрол, първоначално изпитване на типа продукт от акредитирана лаборатория.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 15 кг. хартиени торби, 60 торби/ 900 кг. на палет
5 кг. хаптиени торби, 100торби/ 500 кг. на палет

Разходна норма: средно 0,3 - 0,5 кг/м²,

Технически данни: установени при базови температурно-влажносни показатели +20 С/60 % относителна влажност на въздуха

Необходимо количество вода: ~0,5/кг.

Време за ползване: ~ 1 час

Дебелина на слоя: 2 до 5 мм.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:

Препоръчителни инструменти: За работа с “Гипсова шпакловъчна смес” са необходими:електрическа или ръчна бъркалка,метла или твърда четка,Шпакла от стоманена ламарина или твърда пластмаса,мистрия, съдове за смесване.

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Приготвяне на сместа: Към необходимото количество вода се добавя суха смес в съотношение 1:2(вода 0,500 кг.:1кг.суха смес) до получаване на смес с необходимата гъстота,

Съотношение:

~ 12,5л. вода на 25 кг. „Гипсова шпакловъчна смес”

Последваща обработка:

До около 12 часа след полагане на покритието да се пази от механично натоварване.

Подходящи крайни покрития:

„Грунд Билмат“

„Грунд 22“

Вододисперсионна боя

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

УКАЗАНИЯ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Температурен интервал за работа от +5 С до +30 С. Да не се работи на открито при силен вятър,дъжд или директно слънчево огряване и температура под +5 С или прогнозна минусова температура в следващите 24 часа.

Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето на съхнене.

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия.За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации.Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.