

## СМЕС ЗА ФУГИРАНЕ

на керамични плочки

### СЪСТАВ И СВОЙСТВА:

Прахообразно, водо- и мразоустойчиво, обогатено с минерални пълнители и полимерни добавки, хидравлично свърващо.

Отговаря на изискванията на EN 13888

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

За фугиране на: керамични плочи и плочи от строителен камък в сухи, влажни и мокри помещения, върху открити и закрити повърхности.

Продуктът е приложим върху:

- керамични покрития.
- гранитогрес
- в областа на тераси, душкабини, мокри помещения, фасади

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

### ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 2 кг. хартиени торби, 15 броя в кашон

Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 12 месеца

Разходна норма: средно 0,3 - 0,4 кг/м<sup>2</sup> при фуга 3мм

Технически данни: установени при базови температурно-влажносни показатели +20 C/60 % относителна влажност на въздуха

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид	прахообразна смес
2	Насипна плътност g/cm <sup>3</sup>	1,48 ±0,03
3	Ситност на смилане – остатък в/у сито 0,2 мм %	≤ 5
4	Време на свързване , начало h- min	≥ 0-40
5	Якост на огъване при стандартни условия N/mm <sup>2</sup>	≥ 3,5
6	Якост на огъване след цикли замръзване/ размръзване N/mm <sup>2</sup>	≥ 3,5
7	Якост на натиск при стандартни условия N/mm <sup>2</sup>	≥ 15
8	Абсорбация на вода -30 min -240 min	≤ 5 ≤ 10
9	Съсъхване mm/m	≤ 2

Необходимо количество вода: ~0,6л/2кг.

Време за отлежаване: няма

Време за ползване: ~ 5 часа

Време за корекции: ~ 30 мин.

### **УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:**

Препоръчителни инструменти: електрическа или ръчна бъркалка, метла или твърда четка, права шпакла от стоманена ламарина, мистрия, гумена маламашка, дунапренена гъба, съдове за смесване.

### **ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :**

#### Предварителна подготовка:

Почистване на фугите от остатъци от лепилото, обезпрашаване

#### Приготвяне на сместа:

Към необходимото количество вода се добавя суха смес в съотношение 1 : 4(вода 0,24-0,26кг. : 1кг. суха смес) до получаване на смес с необходимата гъстота, престояване на сместа и повторно разбъркване за хомогенизиране.

#### Съотношение:

~0,6 л. вода на 2 кг. опаковка

#### Полагане:

Нанася върху залепените плочки посредством гумена маламашка и се изтегля под ъгъл около 45 градуса спрямо фугата.

#### Последваща обработка:

До около 30 - 40 мин. след полагане на сместа се обработва фугата и се почистват плочките неколкократно с влажна гъба.

### **ОХРАНА НА ТРУДА:**

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

### **ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:**

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването и втвърдяването на състава!
- Да не се добавят други материали!
- Основата и покритието да не се мокрят предварително!
- При получаването на „дипа“ в/у нанесения лепилен материал, да не се полага покритието, а лепилния състав да се отстрани!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.