

**ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА
„БИЛМАТ“****СТРУКТУРА:** влачена , трита**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Готова за полагане смес от полимер с минерални пълнители с различен състав, светло и алкалоустойчиви пигменти и спомагателни вещества в подходящо съотношение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е приложим върху:

– тавани, бетонови, циментопясъчни, вароциментови стени и други повърхности, върху гипсокартон, гипсофазер

Неприложим върху:

дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 30 кг. Баки

Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца

Разходна норма:

| Влачена | Трита |
|----------------------------|------------------------------|
| 2,5 – 2,8 кг./м2 при 1,8мм | 1,8 – 2,2 кг./м2 при 1,5мм |
| 3,2 – 3,5 кг./м2 при 2,5мм | 2,4 – 2,8 кг./м2 при 2,0мм |
| | 3,2 – 3,5 кг./м2 при 2,5мм . |

Технически данни:

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Съдържание на нелетливи вещества | % по маса | от 83 до 88 |
| Съдържание на органични вещества | % по маса | ≥ 5 |

| № по ред | Показатели | Характеристики и норми |
|----------|---|--|
| 1 | Съдържание на сухо вещество % по маса | от 82 до 90 |
| 2 | Яркост на сцепление при опън с бетон N/mm ² | ≥ 0,5 |
| 3 | Коефициент на абсорбация с вода, W | 0.19 |
| 4 | Пукнатоустойчивост | Да не се напуква на слой с дебелина 5 mm |
| 5 | Дълготрайност – яркост на сцепление при опън с бетон след ускорено стареене | 1.4 |

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Предварителна подготовка:

Изравняване на циментовосвързани основи . Шпакловка.

Основата се грундира с придружаващият мазилката “Грунд 22 ” 24 часа преди това.

Полагане:

След отваряне на баката се разбърква добре около 1-2 мин. до хомогенизиране на сместа.

Нанася се с метална неръждаема маламашка по грундираната повърхност до дебелината на определящата фракция.

Структурира се с пластмасова маламашка

За *влачена мазилка* - с вертикални , хоризонтални диагонални или кръгови движения с умерен натиск , според желания вид

За *трита мазилка* – с кръгови движения с умерен натиск

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 C и над 30 C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват процеса на съхнене на мазилката!
- Да не се добавят други материали!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.